Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:13

Link do produktu: https://www.sklep.rokodent.com/aurosil-form-20-11kg-silikon-do-powielania-p-1278.html



AUROSIL FORM 20 (1+1kg) - silikon do powielania

Cena	**269,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AZM351**

Opis produktu

Silikon typu A do powielania modeli z takich materiałów jak:
gips, masa osłaniająca, żywice, wosk itp.
AUROSIL FORM 20 FAST charakteryzuje się wysoką lejnością. Pozwala to uzyskać wysoką dokładność odwzorowanych szczegółów, przy stosunkowo szybkim czasie wiązania.
Silikon AUROSIL FORM 20 FAST może być stosowany zarówno w technologii wykonawstwa protez szkieletowych, protez elastycznych, tworzenia modeli kontrolnych, jak również w innych procesach technologicznych wymagających powielania konkretnego elementu, o określonym kształcie, w tym z żywicy do modelowania.

ZALETY:

- Optymalnie płynna konsystencja podczas zalewania
- Dokładne zapływanie i odwzorowanie wszystkich detali powielanego modelu/elementu
- Szybki czas wiązania
- Skuteczny we wszystkich technologiach technik dentystycznych wymagających powielania
- Minimalny skurcz liniowy - poniżej 0,1%
- Optymalna twardość ułatwiająca uwalnianie modelu/elementu z formy silikonowej
- Brak uwalniania substancji toksycznych podczas i po utwardzaniu

Parametry techniczne:

- twardość po 24 h - 16 ÷ 23 Shore A
- proporcje mieszania - 1:1
- czas mieszania: ręczne - 60 sek., w mieszalniku - 30 sek.
- czas życia w temp. 23^{o}C (wilgotność 50%) - do 3 min.
- czas wiązania w temp. 23^{o}C (wilgotność 50%) - do 15 min.
- czas uwolnienia modelu z formy - ok. 20 min.
- ciężar właściwy - 1,05 g.cm^{3}
- lepkość Brookfielda LTV - Aurosil A 800 mPa·s, Aurasil B 2500 mPa·s
- kolor - Aurasil A biały, Aurasil B pomarańczowy
- okres ważności - 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu w zakresie temperatur -5°C do 30°C
- zawartość opakowania - Aurosil A 1kg + Aurosil B 1 kg